

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

Nr. LO-F-ST-2/05-CPR-22-1

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Taśmy i blachy gorącowałcowane ze stali konstrukcyjnych niestopowych w gatunku S275J0 zgodnie z EN 10025-2, stalowy numer 1.0143

**Zamierzone zastosowanie:** Konstrukcje metalowe lub w mieszanych konstrukcjach metalowo-betonowych.

**Producent:**

LIBERTY Ostrava a.s.  
Vratimovská 689/117  
719 00 Ostrava – Kunčice  
Republika Czeska  
Tel. +420 59 733 1111  
libertysteelgroup.com/cz

**System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+

**Norma zharmonizowana:** EN 10025-1:2004

**Jednostka notyfikowana:**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.  
Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek,  
Nr. 1020

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

W Ostrawie dnia 1.4.2022

  
Ing. Jan Pudich  
Dyrektor Zakładu 16– Downstream Flat



**Liberty Ostrava a.s.**

Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice  
Válcovny plochých výrobků

Deklarowane właściwości użytkowe:				
Podstawowe charakterystyki	Właściwości			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Tolerancja wymiarów i kształtu	Taśmy i blachy		EN 10051	
Granica plastyczności (Re)	Nominalna grubość (mm)		Wartości (Mpa)	
	>	≤	min	
		16	275	
Granica wytrzymałości (Rm)	Nominalna grubość (mm)		Wartości (Mpa)	
			min	maks
		< 3	430	580
	≥ 3	≤ 100	410	560
Wydłużenie **	Nominalna grubość (mm)		Wartości (%)	
	>	≤	min. T	min. L
	1	1,5	14	16
	1,5	2	15	17
	2	2,5	16	18
	> 2,5	< 3	17	19
	≥ 3	≤ 40	21	23
Energia rozerwania	Nominalna grubość (mm)		Wartości (J)	
	>	≤	min	
		150	27 w 0°C	
Spawalność CEV	Nominalna grubość (mm)		Wartości (%)	
	>	≤	maks	
		30	0,40	
Skład chemiczny (analiza wytopowa)	Nominalna grubość (mm)		Wartości (%)	
	>	≤	maks	
		16	C: 0,21	Cu: 0,55
			Mn: 1,50	N*: 0,012
			P: 0,035	
			S: 0,035	
* Maksymalne wartości dla azotu nie mają zastosowania, jeśli całkowita zawartość Al wynosi co najmniej 0,020% lub występują inne odpowiednie pierwiastki wiążące N. ** Wydłużenie: T – kierunek poprzeczny, L – kierunek wzdłużny				

EN 10025-1:2004