

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. LO-F-ST-2/06-CPR-22-1

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Pásky, pruhy a plechy válcované za tepla z konstrukčních nelegovaných ocelí jakostního stupně S275J2 dle EN 10025-2, číselné označení oceli 1.0145

Zamýšlené použití: Kovové konstrukce nebo ve smíšených konstrukcích kovových a betonových.

Výrobce:

LIBERTY Ostrava a.s.
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava – Kunčice
Česká republika
Tel. +420 59 733 1111
libertysteelgroup.com/cz

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+

Harmonizovaná norma : EN 10025-1:2004

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, Praha 9 – Prosek,
č. OS 1020

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Ostravě dne 1.4.2022


Ing. Jan Pudich
Ředitel závodu 16 – Válcovny plochých výrobků

Deklarované vlastnosti			
Základí charakteristiky	Výkon		Harmonizovaná technická specifikace
Tolerance rozměrů a tvaru	Pásky, plechy, pruhy	EN 10051	
Mez kluzu (Re)	Jmenovitá touščka (mm)		Hodnoty (Mpa)
	>	≤	min
		16	275
Mez pevnosti (Rm)	Jmenovitá touščka (mm)		Hodnoty (Mpa)
			min max
		< 3	430 580
	≥ 3	≤ 100	410 560
Tažnost**	Jmenovitá touščka (mm)		Hodnoty (%)
	>	≤	min. T min. L
	1	1,5	14 16
	1,5	2	15 17
	2	2,5	16 18
	> 2,5	<3	17 19
	≥3	≤40	21 23
	Nárazová práce	Jmenovitá touščka (mm)	
>		≤	min
		150	27 při -20°C
Svařitelnost CEV	Jmenovitá touščka (mm)		Hodnoty (%)
	>	≤	max
		30	0,40
Chemické složení	Jmenovitá touščka (mm)		Hodnoty (%)
	>	≤	
		16	C: 0,18 CU: 0,55
			Mn: 1,50
			P: 0,025
			S: 0,025
* Maximální hodnoty pro dusík neplatí, jestliže obsah celkového Al je minimálně 0,020%, nebo jsou přítomny jiné vhodné prvky, které vážou N. ** Tažnost, T – příčný směr, L – podélný směr			

EN 10025-1:2004